

OE-S2 ist ein verkupferter UP-Draht zum Schweißen allgemeiner Baustähle. In Kombination mit Aluminat-Rutilpulvern wie OP191 kann er für schnelles Schweißen von Kehlnähten eingesetzt werden. Mit aluminatbasischen Pulvern wie OP190, OP192 eignet sich OE-S2 sehr gut für Mehrlagenschweißungen.

Normbezeichnungen

| | |
|--------|--------------|
| EN ISO | 14171-A-S2 |
| AWS | A5.17: EM12K |

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

| C | Mn | Si | P | S |
|-----|----|------|--------|--------|
| 0.1 | 1 | 0.12 | ≤0.025 | ≤0.025 |

Lieferform

gemäß Kapitel "Lieferform" und Preisliste